



AURA Fasad Residents

Фасадная краска модифицированная силоксаном

- ✓ Атмосферостойкая
- ✓ Высокая паропроницаемость
- ✓ Отличное водоотталкивание



Описание	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Краска водно-дисперсионная с силоксаном для получения высококачественных фасадных покрытий. ✓ Хорошо укрывает, легко раскатывается по грубой поверхности, заполняя неровности. ✓ Образует абсолютно матовое равномерное покрытие, обладающее высоким сопротивлением и препятствующее возникновению высолов. ✓ Благодаря содержанию силоксана эффективно защищает поверхность от намокания и обладает хорошей паропроницаемостью. ✓ Окрашенная поверхность имеет высокую стойкость к атмосферным и механическим воздействиям. ✓ Входящие в состав биоциды защищают поверхность от появления микроорганизмов. ✓ Без органических растворителей. Без запаха. ✓ Колеруется по системе Eskarocolor в пастельные и насыщенные цвета ✓ Идеально подходит для применения в системах наружной теплоизоляции зданий, а также при проведении реставрационных работ.
Назначение	Предназначена для фасадных работ по бетону, газобетону, штукатурке шпательке кирпичной кладке, свежим цементным основаниям. Краска не предназначена для горизонтальных поверхностей, находящихся под воздействием воды.
Типы поверхностей под нанесение	Бетон, газобетон, штукатурка, шпательки, кирпичная кладка, свежие цементные основания.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AURA Luxpro - серия лакокрасочных материалов высшего качества со специальными свойствами. ✓ Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя соответствуют международным стандартам ISO 9001:2008 и 14001:2004 ✓ ТУ 2316-057-50910635-2012

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Загрязнения, отслоения, высолы, жиры, непрочные осыпающиеся участки основания тщательно удалить. Трещины и выбоины расшить и заделать подходящим ремонтным раствором или шпатлевкой. Для выравнивания впитывающей способности (во избежание пятнообразования) подложку рекомендуется предварительно обработать водно-дисперсионной грунтовкой TM Aura или TM Eskaro. Новые бетонные конструкции и свежие известково-цементные поверхности следует выдержать перед окрашиванием не менее одного месяца. Места на фасаде, пораженные плесенью или мхом, очистить механически и обработать средством Biotol или Biotol Spray, промыть водой и высушить.
Нанесение	Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, материала и основания должны быть не ниже +10°C. Перед применением перемешать. Перед покраской больших площадей тонированной краской смешать достаточное количество краски (из расчета на однослойное нанесение) в одном сосуде. Краску наносить в 2 - 3 слоя. Для первого слоя краску можно разбавить водой до 5% по объему, последующие слои наносить неразбавленной краской.
Цвет	База А — белый; можно использовать, в качестве белой краски или для колеровки. База TR – полупрозрачный; использовать только в колерованном виде!
Колеровка	Машинная по системе Eskarocolour в пастельные (база А) и насыщенные тона (база TR), ручная – универсальными колер пастами TM Aura. Внимание! При выборе цвета необходимо учитывать, что на восприятие влияют размер и освещенность окрашиваемой поверхности, а также глянец и фактура поверхности. Во избежание различий в оттенке для колеровки рекомендуется использовать краску одной партии.
Расход	4-7 м ² /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения. Расход полупрозрачной базы TR зависит от выбранного цвета, для получения однородного покрытия может понадобиться более 2 слоев. Реальный расход определяется пробным выкрасом.
Время высыхания	От пыли - 2 - 4 часа. Готово к нанесению второго слоя через 6-8 часов при температуре +20±2°C° и относительной влажности воздуха 65±5%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть, валик велюровый или меховой с коротким ворсом, воздушный, безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Вода, полимерная акрилатная дисперсия, силоксан, воск, пигмент - диоксид титана, наполнители, функциональные добавки.

Информация									
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.								
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты указанной на упаковке.								
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.								
Меры предосторожности	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. При попадании в глаза промыть водой, при необходимости, обратиться к врачу.								
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.								
Плотность	1,44кг/л								
Штрих- коды EAN	<table> <tr> <td>база А 2,7l</td> <td>4 740 381 011 603</td> </tr> <tr> <td>база А 9l</td> <td>4 740 381 013 720</td> </tr> <tr> <td>база TR 2,7l</td> <td>4 740 381 011 634</td> </tr> <tr> <td>база TR 9l</td> <td>4 740 381 013 041</td> </tr> </table>	база А 2,7l	4 740 381 011 603	база А 9l	4 740 381 013 720	база TR 2,7l	4 740 381 011 634	база TR 9l	4 740 381 013 041
база А 2,7l	4 740 381 011 603								
база А 9l	4 740 381 013 720								
база TR 2,7l	4 740 381 011 634								
база TR 9l	4 740 381 013 041								
WWW	http://www.eskaro.ru/produkcija/katal/paints/aura_fasad_residens/								
Объем/масса	2.7л (3,89кг)/ 9л (12,96 кг)								

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова,28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

