



Жизнь полна красок

## Eskaro Akrit Ultimatt

Глубокоматовая моющаяся краска



- ✓ Износостойкая
- ✓ Влагостойкая
- ✓ Глубокоматовая под всеми углами обзора

Описание	
Свойства	<p>Глубокоматовая моющаяся краска</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Придает поверхности глубокоматовый блеск за счет специальных матирующих добавок.</li> <li>✓ Обладает высокой укрывистостью, легко наносится и раскатывается валиком.</li> <li>✓ Образует влагостойкое, паропроницаемое покрытие, устойчивое к многократному интенсивному мытью с мощными средствами.</li> <li>✓ Класс стойкости к мокрому истиранию I по DIN EN 13300.</li> <li>✓ Воск обеспечивает легкое удаление загрязнений с поверхности.</li> </ul>
Назначение	<p>Акриловая глубокоматовая краска на водной основе стойкая к мытью для окрашивания потолков и стен в жилых и офисных помещениях с нормальной влажностью, где применяется влажная уборка: гостиные, залы приемов и переговоров, кабинеты. Применяется для внутренних работ по новым или ранее окрашенным водно-дисперсионными или алкидными красками основаниям: бетону, газобетону, ГКЛ, силикатному кирпичу, заштатлеваным или оштукатуренным поверхностям, ДВП и ДСП, а также для структурных поверхностей, рельефных, тисненых и стекловолоконистых обоев. Не подходит для окраски полов, дверей и мебели.</p>
Типы поверхностей под окраску	<p>Бетон, газобетон, гипсокартон, силикатный кирпич, заштатлеваные и оштукатуренные поверхности, ДВП, ДСП, обои, а также для поверхности, ранее окрашенные алкидными или водно-дисперсионными красками внутри помещения.</p>
Стандарты качества	<p>✓ Класс стойкости к мокрому истиранию I по DIN EN 13300</p>
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	<p>Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Меловую и известковую побелку следует полностью удалить. Окрашенные глянцевой краской поверхности очистить от отслаивающегося покрытия, обработать наждачной бумагой до шероховатости, обезжирить 3-5% раствором соды, промыть водой и высушить. Неровности, трещины и выбоины выровнять акриловой шпатлевкой. Неравномерно впитывающие поверхности загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой TM Eskaro.</p>
Нанесение	<p>Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем (сопло 0,013-0,016", давление 170-180 бар) в 2 слоя. При необходимости разбавить водой до 5%-10%. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого. Внимание! Покрытие приобретает окончательный цвет после полного высыхания краски. Окончательную стойкость к мытью покрытие приобретает примерно через 4 недели — в течение этого времени обращаться с поверхностью осторожно, пока она не приобретет окончательную твердость и износостойкость. Не использовать органические растворители, абразивные чистящие средства, жесткие губки и щетки. Сильное трение может сделать поверхность глянцевой. Не оставлять поверхность мокрой, после влажной уборки вытереть поверхность насухо.</p>

Цвет	База А — белый; можно использовать в качестве белой краски или для колеровки. База TR – полупрозрачный; использовать только в колерованном виде!												
Расход	9–12 м <sup>2</sup> /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения. Расход полупрозрачной базы TR зависит от выбранного цвета, для получения однородного покрытия может потребоваться более 2 слоев.												
Время высыхания	1-2 часа при температуре + 20°С и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.												
Рабочие инструменты	Кисть, валик меховой с коротким ворсом, безвоздушный распылитель.												
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.												
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, модифицированный парафин, функциональные добавки, вода.												
<b>Информация</b>													
Морозостойкость	Не морозостойкая												
Гарантийный срок хранения	36 месяцев от даты, указанной на упаковке.												
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +35°С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.												
Меры предосторожности	Краска пожаровзрывобезопасна. Обладает слабораздражающим действием на кожные покровы. Избегать попадания на кожу, в глаза, дыхательные пути. Использовать защитные средства для рук, глаз, органов дыхания. При попадании краски в глаза или на кожные покровы – промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании срочно обратиться к врачу. Следовать общим правилам гигиены труда. При проведении окрасочных работ в закрытых помещениях обеспечить достаточный воздухообмен. Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями.												
Утилизация	Не сливать остатки жидкой краски в канализацию, водостоки и на землю. Для утилизации жидких отходов обращаться в специализированные пункты приема. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор. Тара с остатками высохшей краски подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.												
<b>Штрих- коды EAN</b>	<table border="0"> <tr> <td>Eskaro Akrit Ultimatt 0.9L A</td> <td>4740381018633</td> </tr> <tr> <td>Eskaro Akrit Ultimatt 0.9L TR</td> <td>4740381018664</td> </tr> <tr> <td>Eskaro Akrit Ultimatt 2.7L A</td> <td>4740381018640</td> </tr> <tr> <td>Eskaro Akrit Ultimatt 2.7L TR</td> <td>4740381018671</td> </tr> <tr> <td>Eskaro Akrit Ultimatt 9L A</td> <td>4740381018657</td> </tr> <tr> <td>Eskaro Akrit Ultimatt 9L TR</td> <td>4740381018688</td> </tr> </table>	Eskaro Akrit Ultimatt 0.9L A	4740381018633	Eskaro Akrit Ultimatt 0.9L TR	4740381018664	Eskaro Akrit Ultimatt 2.7L A	4740381018640	Eskaro Akrit Ultimatt 2.7L TR	4740381018671	Eskaro Akrit Ultimatt 9L A	4740381018657	Eskaro Akrit Ultimatt 9L TR	4740381018688
Eskaro Akrit Ultimatt 0.9L A	4740381018633												
Eskaro Akrit Ultimatt 0.9L TR	4740381018664												
Eskaro Akrit Ultimatt 2.7L A	4740381018640												
Eskaro Akrit Ultimatt 2.7L TR	4740381018671												
Eskaro Akrit Ultimatt 9L A	4740381018657												
Eskaro Akrit Ultimatt 9L TR	4740381018688												
Плотность	1,4 кг/л (база А) / 1,2 (база TR)												
Объем/масса	0,9л (1,3кг / 1,1кг) 2,7л (3,8кг / 3,3кг) / 9л (12,6кг / 10,9кг)												