



AURA Любимая Коллекция

Моющаяся краска для стен и в готовых цветах

- ✓ Матовая водно-дисперсионная краска для стен в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.
- ✓ Идеально подходит для поверхностей, обклеенных стеклообоями, бумажными, виниловыми и флизелиновыми обоями.
- ✓ Легко наносится и образует прочное равномерное покрытие, устойчивое к мытью с применением неабразивных бытовых моющих средств (II класс износостойкости по DIN EN 13300)
- ✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.
- ✓ Паропроницаемая. Не препятствует «естественному дыханию» поверхности во влажных помещениях.
- ✓ Выпускается в цветах: песочный («белая черёмуха»), серо-зелёный («зелёные волны»), светло-серый («синий иней»), бежевый («роза чайная»)



Описание	
Свойства	Легко наносится, хорошо укрывает. Образует прочное равномерное покрытие, устойчивое к мытью с применением неабразивных бытовых моющих средств (II класс износостойкости по DIN EN 13300) и бытовым загрязнителям. Паропроницаемая, не препятствует естественному дыханию поверхностей. Не содержит летучих органических растворителей. Без неприятного запаха.
Назначение	Матовая водно-дисперсионная краска для стен в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется по ранее неокрашенным или окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям в зданиях и сооружениях групп А, Б, В: бетону, газобетону, асбоцементу, штукатуркам, шпатлевкам, кирпичной кладке, ДВП, ДСП. Идеально подходит для поверхностей, обклеенных стеклообоями, бумажными, виниловыми и флизелиновыми обоями. Рекомендуется для окраски детских комнат и медицинских учреждений в соответствии с их эксплуатационными и техническими характеристиками.
Типы поверхностей под нанесение	Ранее неокрашенные или окрашенные водно- дисперсионными красками минеральные поверхности: бетон, газобетон, асбоцемент, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка, а также по поверхности, оклеенным различными рулонными отделочными материалами.
Стандарты качества	✓ II класс износостойкости по DIN EN 13300. ✓ ТУ 2316-012-50910635-2004 ✓ Система Менеджмента Компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001) и ГОСТ Р ИСО 14001 (ISO 14001)

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед окраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать дезинфицирующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпатлевкой. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности, окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтом TM Aura или TM Eskaro. При окраске обоев и прочих впитывающих рулонных материалов предварительное грунтование обязательно.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем (сопло 0,017-0,021", давление 160-200 бар) в 2 слоя. Допускается разбавление водой до 10%. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого.
Цвет	Песочный / Серо-Зелёный / Светло-серый / Бежевый
Расход	11–13 м²/л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	1-2 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается. Заданный уровень устойчивости покрытия к легкому мытью достигается через 4 недели. В течение этого времени обращаться с поверхностью осторожно, пока она не приобретет окончательную твердость и износостойкость. Не использовать органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки. Сильное трение может сделать поверхность глянцевой. Не оставлять поверхность мокрой, после влажной уборки вытереть поверхность насухо.
Рабочие инструменты	Кисть, валик меховой (для обоев валик с коротким ворсом), безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, пигменты, функциональные добавки, вода

Информация	
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	1,56 кг/л
Штрих-коды EAN	Зеленые волны" 0,4 кг 4607003916640 Зеленые волны" 4,2 кг 4607003916657 Зеленые волны" 14 кг 4607003916664 Белая черёмуха" 0,4 кг 4607003916671 Белая черёмуха" 4,2 кг 4607003916688 Белая черёмуха" 14 кг 4607003916695 Синий иней" 0,4 кг 4607003916701 Синий иней" 4,2 кг 4607003916718 Синий иней" 14 кг 4607003916725 Роза чайная" 0,4 кг 4607003916756 Роза чайная" 4,2 кг 4607003916763 Роза чайная" 14 кг 4607003916770
WWW	https://eskarо.ru/product/lyubimaya-kollektsiya/
Объем/масса	0,24 л (0,4 кг) / 2,7 л (4,2 кг) / 9л (14 кг)