



Citadell

Декоративное покрытие для фактурного рисунка и барельефа

- ✓ готово к применению
- ✓ не требует идеального основания
- ✓ позволяет создавать объемный рисунок



Описание	
Наименование продукции	Декоративная штукатурка «Citadell» ТУ 20.30.11-015-27164698-2020
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Готовое к применению декоративное покрытие для фактурного рисунка и барельефа ✓ Не требует идеального выравнивания стен. ✓ Скрывает мелкие неровности поверхности ✓ Позволяет получить множество декоративных эффектов ✓ Обладает хорошей адгезией к основанию.
Назначение	<p>Предназначена для выполнения защитно-отделочных работ на минеральных основаниях (бетонных, цементных, цементно-известковых и др.) внутри помещений.</p> <p>Для внутренних работ. Предназначено для выполнения защитно-отделочных работ на минеральных основаниях (бетонных, цементных, цементно-известковых и др.). Применяется для выполнения декоративных покрытий, имитирующих эффект грубого камня, фактурного рисунка и барельефа. Рекомендуется для высококачественного декорирования внутренних помещений во всех типах зданий и сооружений А, Б и В. Для повышения износостойкости рекомендуется последующее покрытие декоративными составами, воском ТМ «AURA».</p>
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть ровной, сухой и прочной. Загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию покрытия к основанию (пыль, жиры, высолы, смазочные масла и пр.) необходимо тщательно удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Biotol в соответствии с инструкцией по применению. Гигроскопичные основания рекомендуется предварительно обработать глубокопроникающим грунтом ТМ «AURA». Для повышения адгезии и выравнивания цветового тона основания окрасить поверхность грунтом Aura Dekor Kontakt 500 в 1 слой, предварительно колерованной в цвет, гармонирующий с цветом покрытия материала.

Нанесение	<p>Перед применением перемешать.</p> <p>Внимание! Работы на одной плоскости выполнять без перерывов, от угла до угла помещения или в пределах рельефных элементов, и использовать для этого штукатурку из одной партии. В случае наличия штукатурки разных партий изготовления, а также в случае использования тонированной штукатурки, нужно смешать ее вместе в необходимом количестве.</p> <p>Во время нанесения и высыхания температура воздуха, материала и основания должны быть от + 10 °С до + 25 °С. Не допускать сквозняков, не наносить материал при высокой температуре воздуха, на нагретую поверхность, под прямыми солнечными лучами.</p> <p>Перед применением материал необходимо тщательно перемешать. Нанесение первого слоя. Покрытие наносится кельмой равномерным слоем на толщину наполнителя.</p> <p>Не давая просохнуть материалу, поверхность прокатывается меховым валиком для создания «шубы».</p> <p>Затем, не дожидаясь подсыхания материала, наносится рельефный рисунок.</p> <p>После полного высыхания поверхность шлифуется для удаления «гребешков», «задиров», неровностей. Шлифовку предпочтительнее производить шлифовальной теркой (размер зерна 20-30). Возможную пыль удалить кистью.</p> <p>После высыхания штукатурки для создания более глубокого объемного эффекта структуры рисунка и повышения износостойкости рекомендуется нанести на поверхность цветной декоративный состав, воск или лак ТМ «AURA». Декоративную штукатурку можно наносить разнообразными техниками для достижения различных эффектов.</p>
Цвет	Белый
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor.
Расход	2,0-5,0 кг/м ² итоговый расход зависит от подготовки основания и требуемой фактуры поверхности, и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	От 24 до 72 часов, в зависимости от фактуры рисунка (толщины слоя).
Рабочие инструменты	Шпатель, кельма, декоративный валик и др.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший материал очищается механически.
Состав	Вода, полимерная акриловая дисперсия, минеральные наполнители, вспомогательные вещества
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Материал хранить в прохладном месте в плотно закрытой упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	После использования рабочие инструменты промыть водой с добавлением моющих средств. Остатки высохшей штукатурки подлежат утилизации как бытовые отходы. Полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем/масса	8 кг; 16 кг