



## Aura Mansarda

Кроющий антисептик



- ✓ Препятствует развитию бактерий, грибка, водорослей
- ✓ Оставляет видимой фактуру древесины, скрывая дефекты
- ✓ Подходит для новых и ранее окрашенных поверхностей



Описание	
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Создает на поверхности кроющее покрытие, скрывающее рисунок, но сохраняющее видимой фактуру древесины</li><li>✓ Защищает древесину от биологических повреждений, воздействия влаги, УФ-излучения</li><li>✓ Визуально скрывает небольшие дефекты древесины (сучки, пятна)</li><li>✓ Придает покрытию полуматовый шелковистый блеск</li><li>✓ Восковая добавка отталкивает загрязнение и влагу.</li><li>✓ Срок службы покрытия – не менее 10 лет при соблюдении технологии нанесения</li><li>✓ Легко наносится и не оставляет подтеков</li><li>✓ Колеруется в пастельные и насыщенные тона</li></ul>
<b>Назначение</b>	Предназначена для отделки и защиты деревянных фасадов, беседок, заборов. Для наружных работ. Подходит для новых и ранее окрашенных поверхностей. Для максимально эффективной защиты необходимо комплексное использование биозащитной грунтовки Aura Fasad Grund и кроющего антисептика Mansarda.
<b>Типы поверхностей</b>	Новые или обработанные ранее лессирующим деревозащитным средством деревянные пиленные и струганные поверхности (фасады домов, беседки, оконные рамы, двери, заборы) и т.п. изделия и конструкции из дерева. Не подходит для горизонтальных поверхностей.
<b>Стандарты качества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Система Менеджмента Качества компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)</li><li>✓ Система Экологического Менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2016 (ISO 14001:2015)</li><li>✓ ТУ 20.30.22-090-50910635-2021</li></ul>

Технические характеристики	
<b>Подготовка поверхности</b>	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность не более 20%) и чистой. Новую поверхность очистить от пыли и жирных пятен. Для обеспечения максимального защитного эффекта рекомендуется предварительно прогрунтовать поверхность биозащитной грунтовкой Aura Fasad Grund. Ранее окрашенную поверхность очистить от пыли и жирных пятен, удалить непрочную держащуюся краску. Обработать шлифовальной бумагой и удалить пыль. Места, пораженные синевой и плесенью, предварительно очистить механически и обработать составом Eskaro Biotol или Biotol-Spray или другим чистящим средством для древесины.
<b>Нанесение</b>	Перед применением обязательно тщательно перемешать. Наносить при температуре воздуха, поверхности и самого продукта от +10°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80 %. Запрещается

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
197375, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова, 28  
Тел. (812) 320 7067  
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



	проводить окрасочные работы во время дождя, тумана или измороси. Особенно тщательно обрабатывать торцы. Наносить не менее 2 слоев кистью по направлению волокон древесины или распылением. При необходимости перекрасить темный цвет в более светлый, для южного и западного фасада оптимально 3-х слойное нанесение.
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Расход</b>	Строганая древесина 9-12 м2/л Пиленая древесина 4-6 м2/л Расход состава зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
<b>Время высыхания</b>	От пыли – 1-2 часа, для нанесения следующего слоя – не менее 4 часов при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается. В течение последующих 2 суток беречь покрытие от воздействия влаги.
<b>Рабочие инструменты</b>	Кисть с синтетическим ворсом, распылитель.
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой. Засохший материал очищается механически.
<b>Состав</b>	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, композиция наполнителей, воск, комплекс биоцидов, функциональные добавки, вода.

<b>Информация</b>	
<b>Морозостойкость</b>	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке
<b>Гарантийный срок хранения</b>	36 месяцев от даты, указанной на упаковке.
<b>Условия хранения</b>	Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
<b>Меры предосторожности</b>	Кроющий антисептик нетоксичен, пожаровзрывобезопасен, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими средствами для дерева, лаками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. При проведении окрасочных работ в закрытых помещениях обеспечить достаточный воздухообмен. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу, в глаза, дыхательные пути. Использовать защитные средства для рук, глаз. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании - срочно обратиться к врачу. При попадании на кожу - обильно промыть водой с мылом.
<b>Утилизация</b>	Не сливать остатки в канализацию, водостоки и на землю. Для утилизации жидких отходов обращаться в специализированные пункты приема. Остатки высохшего состава подлежат утилизации как бытовой мусор. Тара с остатками высохшего состава подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
<b>Плотность</b>	База А – 1,23 кг/л База TR – 1,1 кг/л
<b>Штрих- коды EAN</b>	База А 0,9л - 4 630 042 548 466 База А 2,5л - 4 630 042 548 473 База А 9,0л - 4 630 042 548 480 База TR, 0,9л - 4 630 042 548 497 База TR, 2,5л - 4 630 042 548 503 База TR 9,0л - 4 630 042 548 510
<b>Объем/ масса</b>	База А 0,9л (1,1 кг) - 2,5л (3,1кг) -9 л (11,1 кг) База TR 0,9л (1,0 кг) - 2,5л (2,8кг) -9 л (9,9 кг)