



Lasur Craquelure

Лак для создания декоративных трещин

- ✓ готов к применению
- ✓ эффект состаренной поверхности
- ✓ для внутренних работ



Описание	
Наименование продукции	Декоративный лак «Lasur Craquelure» ТУ 20.30.11-015-27164698-2020
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Готовый к применению ✓ Создает декоративный эффект состаренной поверхности ✓ Позволяет получить трещины разного размера
Назначение	Используется для создания искусственно состаренных поверхностей (эффект растрескивания). Применяется в сочетании с декоративным покрытием Venetian ТМ «AURA» и другими аналогичными материалами. является промежуточным слоем между двумя водно-дисперсионными акриловыми материалами.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой и прочной. Загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию штукатурки к основанию (пыль, жиры, высолы, смазочные масла и пр.) необходимо тщательно удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Biotol в соответствии с инструкцией по применению. Перед нанесением покрытия поверхность рекомендуется предварительно обработать глубокопроникающей грунтовкой ТМ «AURA» или «Eskaro». Затем наносится грунт укрывающая Aura Dekor Kontakt 100. Грунт при необходимости колеруется. Цвет основания – это цвет будущих трещин. Для получения металлизированных трещин (золото, бронза и т.д.) используется декоративная эмаль Aura Effekt Metall, которая обязательно наносится поверх грунтовки Aura Dekor Kontakt 100. В этом случае грунтовка колеруется в цвет, близкий цвету эмали.

Нанесение	<p>Система нанесения. Перед применением лак перемешать.</p> <p>На подготовленное основание наносится лак валиком или кистью в 2 слоя. Сушка между слоями – 1 час. Lasur Craquelure необходимо наносить очень тонким слоем, не допуская подтеков (максимальный расход не более 100 г/м² на 2 слоя). Второй слой можно наносить, когда первый слой станет полностью прозрачным. После высыхания декоративного лака наносится финишное покрытие Venetian TM Ауга кельмой толщиной от 1 до 2 мм. Нанесение финишного слоя нельзя откладывать позже, чем на неделю. Также необходимо избегать попадания пыли на кракелюр перед нанесением красок и декоративных штукатурок. Нанесение слишком толстого слоя финишного покрытия может привести к подтеканию лака, что приведет к дефектам на финишном слое. Размер трещин зависит от толщины венецианской штукатурки. Направление трещин формируется в зависимости от направления движения инструмента. Стыкование финишного слоя производится не позднее 5 мин (для штукатурок), во избежание стягивания материала за инструментом. Финишный слой начинает растрескивание через 10-15 мин и заканчивается через 5-6 часов в зависимости от влажности помещения. После нанесения защитных лаков ТМ «АURA» возможна влажная уборка.</p>
Цвет	В массе жидкость белого цвета, после высыхания становится бесцветным. Не колеруется
Колеровка	Не колеруется
Расход	От 0,1 кг/м ² на однослойное покрытие.
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	1 час до нанесения финишного материала.
Рабочие инструменты	кисть, валик
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший лак очищается механически.
Состав	вода, полимерная акриловая дисперсия, вспомогательные вещества
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Материал хранить в прохладном месте в плотно закрытой упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	После использования рабочие инструменты промыть водой с добавлением моющих средств. Остатки высохшего лака подлежат утилизации как бытовые отходы. Полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем/масса	1 кг