

Eskaro MODA Primer



Грунт силиконовый глубокого проникновения

- Для внутренних и наружных работ
- Готовый состав
- Уникальная рецептура
- Водоотталкивающий барьер
- Высокая паропроницаемость
- Укрепляет пористые и мелящиеся основания
- Обеспечивает идеальное сцепление с финишной краской

ОПИСАНИЕ

Свойства

- Готов к применению
- Инновационная формула на основе ультрамелких частиц акрилат-латекса - снижает расход финишной краски до 30%
- Увеличивает адгезию
- Водоотталкивающий барьер
- Высокий коэффициент паропроницаемости и естественный вывод влаги
- Укрепляет - прочно связывает мелящиеся и пылящие участки, создавая стабильную подложку, укрепляющая даже самые рыхлые и старые покрытия
- Однородность финишного слоя краски
- Подходит для всех типов работ

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

- Система Менеджмента Компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001) и ГОСТ Р ИСО 14001 (ISO 14001)
- ТУ 20.30.11-110-50910635-2026

Назначение

Грунт силиконовый глубокого проникновения на базе акрила и силиконовой эмульсии предназначен для укрепления и подготовки минеральных оснований под последующие отделочные работы. Применяется для пористых, мелящихся и сильно впитывающих поверхностей. Обеспечивает выравнивание впитывающей способности основания и повышение адгезии. Используется как обязательный технологический этап перед окраской акриловыми, силиконовыми или силикатными красками, нанесением декоративных штукатурок, шпаклеванием, облицовкой, а также поклейкой обоев – для внутренней отделки, включая помещения с повышенной влажностью и при наружных работах.

Цвет

Состав розовый, после высыхания бесцветный

Разбавление

Не разбавляется

Расход

8–15 м²/л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.

Время высыхания

1-2 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%.

При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Состав

Латекс акриловый с ультрамелким размером частиц, силикон, технологические добавки, вода.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Типы
поверхностей**

Грунт применяется для любых минеральных оснований, в том числе пористых, мелящихся и сильно впитывающих.

Идеально подходит для: бетона, кирпича, газобетона, ГКЛ, цементных и гипсовых штукатурок.

**Подготовка
поверхности**

Перед нанесением грунта необходимо очистить поверхность от грязи и пыли, высолов, жира и отслоившегося старого покрытия. Заделать трещины и сколы, с целью предотвращения появления плесени, грибов, мха, лишайников на всех видах поверхностей, рекомендуется наносить первым слоем Eskaro Biotol готовый состав или Biotol E, соблюдая инструкцию на этикетке. Зашлифовать глянцевые поверхности до матового состояния и полностью удалить пыль щеткой или влажной ветошью. Основание должно быть прочным, чистым и абсолютно сухим.



Нанесение

Перед нанесением грунт тщательно перемешать.

Наносить валиком, кистью, воздушным или безвоздушным распылителем (сопло 0,017–0,021", давление не менее 110 бар) в 1-2 слоя. На сильно впитывающие, пористые поверхности наносить не менее 2 слоя.

Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C.

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылители (безвоздушный и воздушный).

Очистка инструментов

сразу после использования промыть водой. Засохший грунт очищается механически.

Внимание! Морозостойкость

Морозостойкой для транспортировки является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный срок хранения 36 месяцев от даты, указанной на упаковке.

Условия хранения Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.

Меры предосторожности

Нетоксично,
пожаровзрывобезопасно.

Избегать попадания на кожу, глаза и дыхательные пути. Работать в перчатках, защитить глаза, обеспечить вентиляцию. При попадании в глаза/ кожу - промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

Утилизация Жидкие отходы не сливать в канализацию и на почву, передать в спецпункты по приему отходов. Тару с высохшими остатками утилизировать как бытовой мусор. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями.

Плотность 1,0 г/см³

Объем/масса 10л (10 кг)