

Fantasi



Декоративная штукатурка для моделирования

- ✓ многообразие декоративных эффектов
- ✓ скрывает мелкие неровности основания



Описание	
Наименование продукции	Декоративная штукатурка для моделирования Fantasi
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Готовая к применению декоративная штукатурка ✓ Обладает хорошей адгезией к основанию ✓ Образует прочное покрытие
Назначение	<p>Предназначена для выполнения защитно-отделочных работ на минеральных основаниях (бетонных, цементных, цементно-известковых и др.) внутри помещений. Применяется для выполнения декоративных фактурных покрытий.</p> <p>Рекомендуется для высококачественного декорирования внутренних помещений во всех типах зданий и сооружений А, Б и В, в том числе поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой.</p> <p>Может применяться как самостоятельное покрытие, так и как базовый слой под последующую отделку.</p> <p>Для повышения износостойкости штукатурки рекомендуется последующее покрытие декоративными составами, восками или лаками ТМ «AURA»</p>
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	<p>Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой и прочной. Загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию штукатурки к основанию (пыль, жиры, высолы, смазочные масла и пр.) необходимо тщательно удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Biotol в соответствии с инструкцией по применению. Обрабатываемые поверхности перед оштукатуриванием прогрунтовать адгезионной грунтовкой ТМ Aura «Dekor Kontakt 100», «Dekor Kontakt 500», колерованной в цвет по рекомендации производителя. Гигроскопичные основания рекомендуется предварительно обработать глубокопроникающей грунтовкой ТМ Aura.</p>

Нанесение	<p>Перед применением перемешать.</p> <p>Внимание! Работы на одной плоскости выполнять без перерывов, от угла до угла помещения или в пределах рельефных элементов, и использовать для этого штукатурку из одной партии. В случае наличия штукатурки разных партий изготовления, а также в случае использования тонированной штукатурки, нужно смешать ее вместе в необходимом количестве. Во время нанесения и высыхания температура воздуха, материала и основания должны быть от + 10 °С до + 25 °С. Не допускать сквозняков, не наносить материал при высокой температуре воздуха, на нагретую поверхность, под прямыми солнечными лучами.</p> <p>Наносить шпателем или кельмой толщиной слоя до 3 мм. Для создания декоративного эффекта можно менять угол и направление мазков, моделировать рисунок хаотичными либо направленными движениями. Для получения дополнительного декоративного эффекта можно применять специальный инструмент (ворсовая щетка, фактурный валик, кисть, морская губка, гребенка «под дерево» и др.).</p> <p>После высыхания штукатурки для создания более глубокого объемного эффекта структуры рисунка и повышения износостойкости рекомендуется нанести на поверхность цветной декоративный состав, воск или лак.</p>
Цвет	Белая.
Колеровка	Колеровка по системе EskaroColor
Расход	0,8– 2,0 кг/м ² , итоговый расход зависит от подготовки основания и требуемой фактуры поверхности, и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	Время высыхания зависит от толщины слоя штукатурки. Время высыхания: при температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % высыхание не менее 48 ч. При других условиях время высыхания может меняться.
Рабочие инструменты	Шпатель, кельма, щетка 1000 линий, фактурный валик и др.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая штукатурка очищается механически.
Состав	вода, полимерная акриловая дисперсия, минеральные наполнители, вспомогательные вещества
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Штукатурку хранить в прохладном месте в плотно укупленной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшей штукатурки подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки
Объем/масса	8 кг, 16 кг