



AURA VILLA

Акриловая краска для деревянных поверхностей

- ✓ Атмосферостойкая
- ✓ Легко очищается от загрязнений
- ✓ Надежно защищает от биопоражений



| Описание | |
|-------------------------------|--|
| Свойства | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Акриловая краска для отделки наружных и внутренних деревянных поверхностей ✓ Защита до 5 лет* ✓ Хорошо укрывает, образует матовое равномерное покрытие ✓ Отличается высокой стойкостью к атмосферным воздействиям ✓ Препятствует проникновению влаги в древесину ✓ Эффективно защищает древесину от биопоражений ✓ Быстро сохнет ✓ Без запаха, не содержит органических растворителей ✓ Колеруется по системе Eskarocolor в пастельные и насыщенные цвета |
| Назначение | Для окрашивания стен деревянных домов, беседок, перил, заборов, элементов интерьера. Может использоваться на новых необработанных или ранее окрашенных поверхностях. Не предназначена для окраски конструкций из бревна , а также для отделки полов . |
| Типы поверхностей под окраску | Деревянные поверхности при внутренних и наружных работах. |
| Стандарты качества | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений. ✓ Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя соответствуют международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. ТУ 2316-057-50910635-2012. |
| Технические характеристики | |
| Подготовка поверхности | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность менее 20%) и чистой. Новую поверхность очистить от пыли и жирных пятен. Ранее окрашенную поверхность очистить от пыли и жирных пятен, удалить непрочно держащуюся краску. Обработать шлифовальной бумагой и удалить пыль. Места, пораженные синевой и плесенью, предварительно очистить механически и обработать составом Eskaro Biotol или Biotol-Spray. При наружных работах обязательно обработать поверхность биозащитной грунтовкой Aura Fasad Grund. Места, пораженные синевой и плесенью, предварительно очистить механически и обработать составом Eskaro Biotol или Biotol-Spray или другим чистящим средством для древесины. |
| Нанесение | Перед применением обязательно тщательно перемешать. Наносить при температуре воздуха, поверхности и самого продукта от +10°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Запрещается проводить окрасочные работы во время дождя, тумана или измороси. Наносить не менее 2 слоев кистью по направлению волокон древесины или распылением. Особенно тщательно обрабатывать торцы. Во избежание отслаивания лакокрасочного покрытия должны быть исключены капиллярный подсос и поступление влаги со стороны основания, на строении должны быть заранее установлены системы водостока и |
| Цвет | Машинная по системе Eskarocolor: База А – белый. Можно использовать в качестве белой краски или для колеровки в пастельные тона. |

| | |
|---------------------------|---|
| | База TR – полупрозрачный для колеровки в насыщенные тона. Использовать только в колерованном виде! |
| Расход | 9–12 м ² /л – строганная древесина 6–8 м ² /л – пиленая древесина Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения. Реальный расход определяется пробным выкрасом. |
| Время высыхания | От пыли: 1–2 часа Следующий слой: не менее 4 часов при температуре +20±2°С и относительной влажности воздуха 65±5% При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается. В течение последующих 2 суток беречь покрытие от воздействия влаги. |
| Способ нанесения | Кистью со смешанной или искусственной щетиной, распылением |
| Очистка инструментов | Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически. |
| Состав | Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, композиция наполнителей, комплекс биоцидов, функциональные добавки, вода |
| Информация | |
| Морозостойкость | Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке. |
| Гарантийный срок хранения | 36 месяцев от даты, указанной на упаковке |
| Условия хранения | Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. |
| Меры предосторожности | Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды. |
| Утилизация | Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор. |
| Фасовки | 0,9л, 2,5л, 9л |
| Плотность | 1,19 – 1,21 кг/л |