



AURA Silikat

Краска фасадная силикатная



- ✓ Обладает высокой паропроницаемостью.
- ✓ Долговечное фасадное покрытие
- ✓ Устойчива к перепадам температуры
- ✓ Тонируется по системе Eskarocolor в пастельные и насыщенные цвета



Описание	
Свойства	Обладает повышенной паропроницаемостью, атмосферо- и износостойкостью, устойчивостью к перепадам температуры. Долговечное фасадное покрытие. Не рекомендуется применять на акриловых и прочих не минеральных покрытиях.
Назначение	Матовая силикатная паропроницаемая краска для минеральных фасадов и интерьеров. Применяется для окраски оштукатуренных, бетонных, цементно-известковых и известковых штукатурок, силикатного кирпича. Для внутренней и наружной окраски жилых, торговых, промышленных, складских и прочих помещений.
Типы поверхностей под нанесение	Бетон, цементно-известковые, известковые штукатурки, силикатный кирпич.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AURA Standart - серия лакокрасочных материалов стандартного применения. ✓ Fasad – фасадные краски. ✓ ТУ 2316-012-50910635-2004 с изм. № 1, №2, №3, №4, №5 ✓ Система Менеджмента Качества компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) ✓ Система Экологического Менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2016 (ISO 14001:2015)

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
 197375, Россия, Санкт-Петербург,
 ул. Маршала Новикова, 28
 Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru



Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, прочной и чистой от пыли, грязи, высолов, отслоившейся и непрочно держащейся старой краски, при необходимости обезжирена. Перед окрашиванием основания рекомендуется выровнять минеральной финишной шпателькой. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтом Aura Basen.
Нанесение	Перед нанесением краску тщательно перемешать. Краску рекомендуется наносить при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Краску наносят кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двухслойное нанесение краски, с сушкой между слоями не менее 4 часов. Допускается разбавление водой не более 5%. Работы по нанесению краски без перерыва. Завершение окрашивания или перерывы в работе производить в местах стыкования поверхностей.
Цвет	База А — белый; можно использовать в качестве белой краски или для колеровки. База TR – полупрозрачный; использовать только после колеровки!
Колеровка	Машинная по системе Eskarocolor в пастельные (база А) и насыщенные тона (база TR), ручная – универсальными колер пастами ТМ Aura. Внимание! При выборе цвета необходимо учитывать, что на восприятие влияют размер и освещенность окрашиваемой поверхности, а также глянец и фактура поверхности. Во избежание различий в оттенке для колеровки рекомендуется использовать краску одной партии.
Расход	9-13 м ² /л (на один слой) или 120-180 г/м ² (на один слой). Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения. Расход полупрозрачной базы TR зависит от выбранного цвета, для получения однородного покрытия может потребоваться более 2 слоев. Точную величину расхода можно определить при пробном нанесении на объекте.
Время высыхания	На «отлип» не менее 1 ч, время полного высыхания не менее 24 ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды (устойчивость к дождю) не менее 24 ч. Полный набор свойств наступает через 14 суток после окрашивания.
Рабочие инструменты	Кисть, валик меховой с длинным ворсом, безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Латекс акриловый, калиевое жидкое стекло, диоксид титана, наполнители, загуститель, технологические добавки, вода
Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	12 месяцев от даты выпуска, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Краска пожаровзрывобезопасна. Обладает слабораздражающим действием на кожные покровы. Избегать попадания на кожу, в глаза, дыхательные пути. Использовать защитные средства для рук, глаз, органов дыхания. При попадании краски в глаза или на кожные покровы – промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании срочно обратиться к врачу. Следовать общим правилам гигиены труда. При проведении окрасочных работ в закрытых помещениях обеспечить достаточный воздухообмен. Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями.
Утилизация	Не сливать остатки жидкой краски в канализацию, водостоки и на землю. Для утилизации жидких отходов обращаться в специализированные пункты приема. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор. Тара с остатками высохшей краски подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	1,52 кг/л (База А) – 1,49 кг/л (База TR)
Штрих- коды EAN	AURA Silikat 9л 4 607 003 912 451 AURA Silikat TR 9л 4 607 003 912 468
WWW	https://eskarо.ru/produkcija/katal/kraski-emali/aura_fasad_silikat/
Объем/масса	9л (13,7 кг / 13,4 кг)