



ESKARO MODA WOOD AQUA

Полуматовая высокоукрывная краска для деревянных фасадов

- ✓ Срок службы – 15 лет*
- ✓ Плотное полуматовое равномерное покрытие
- ✓ Экстра защита от биопоражений
- ✓ Воск отталкивает загрязнения и влагу
- ✓ Очень хорошая растекаемость
- ✓ Простота при ремонтном окрашивании



Описание	
Свойства	<p>Полуматовая высокоукрывная краска для деревянных фасадов</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Плотное эластичное покрытие, выдерживает суровый климат и УФ. ✓ Обладает высокой адгезией к основанию, легко растекается. ✓ Паропроницаемая. ✓ После высыхания образует долговечное полуматовое шелковистое покрытие. ✓ Позволяет скрыть небольшие дефекты древесины. ✓ Комплексная защита древесины от бактерий, грибка и водорослей. ✓ Воск создает барьер от влаги, разрушения древесины, развития микроорганизмов. ✓ Надолго сохраняет свежесть покраски. ✓ Содержит ингибитор мгновенной коррозии. ✓ Идеальна для перекрашивания. ✓ Машинная колеровка в пастельные и насыщенные тона.
Назначение	Для наружных работ. Предназначена для каркасного деревянного домостроения. Подходит для отделки и защиты деревянных фасадов, беседок, заборов и прочих конструкций из клееного бруса, обшивочных досок, для новых и ранее окрашенных поверхностей.
Типы поверхностей под окраску	Пиленые, строганные, ранее окрашенные
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE. ✓ ТУ 20.30.22-103-50910635-2023.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	<p>Влажность древесины должна быть не более 20%.</p> <p>Новую поверхность тщательно очистить от пыли, жира и смол. Произвести шлифовку необработанной поверхности бумагой, шлиф блоком или шлиф диском размером зерна Р120 (Р180 по высокому качеству строганого поверхности) и удалить пыль.</p> <p>При нанесенном промежуточном (первом) слое произвести подшлифовку зерном не менее Р220 и удалить пыль.</p>

	Для обеспечения максимального срока защиты, необходимо предварительно загрунтовать поверхность гибридным грунтом Eskaro Moda Wood Base. Ранее окрашенную поверхность очистить от пыли и жира, удалить непрочно держащуюся краску. Обработать абразивом и удалить пыль. Места, пораженные синевой и плесенью, предварительно очистить механически и обработать составом Eskaro Biotol или Biotol-Spray или другим чистящим средством для древесины.																								
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить при температуре воздуха, поверхности и самого продукта от +10°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80 %. Для достижения оптимальных физических и химических свойств покрытия рекомендуется наносить при температуре +20°C и относительной влажности 60%. Наносить не менее 2 слоев. При необходимости перекраски темного цвета в более светлый и для солнечной стороны оптимально нанесение в 3 слоя.																								
Цвет	Машинная по системе Eskarocolor: База А – белый. Можно использовать в качестве белой краски или для колеровки в постельные тона. База TR – полупрозрачный для колеровки в насыщенные тона. Использовать только в колерованном виде!																								
Разбавление	При необходимости не более 5% воды.																								
Расход	9 - 12 м ² /л – строганая древесина 4 - 6 м ² /л – пиленая древесина Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения. Реальный расход определяется пробным выкрасом.																								
Время высыхания	От пыли: 1 - 2 часа Следующий слой: не менее 4 часов при температуре +20±2°C и относительной влажности воздуха 65±5% При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается. В течение последующих 2 суток беречь покрытие от воздействия влаги.																								
Способ нанесения	Кистью со смешанной или искусственной щетиной, распылением																								
Очистка инструментов	Сразу после работ инструменты и оборудование промыть теплой водой с мылом.																								
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, композиция наполнителей, воск, комплекс биоцидов, функциональные добавки, вода.																								
Информация																									
Морозостойкость	Не является																								
Гарантийный срок хранения	36 месяцев от даты, указанной на упаковке																								
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.																								
Меры предосторожности	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими средствами для дерева, лаками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. При проведении окрасочных работ в закрытых помещениях обеспечить достаточный воздухообмен. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу, в глаза, дыхательные пути. Использовать защитные средства для рук, глаз. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании – срочно обратиться к врачу. При попадании на кожу – обильно промыть водой с мылом.																								
Утилизация	Не сливать остатки в канализацию, водостоки и на землю. Для утилизации жидких отходов обращаться в специализированные пункты приема. Остатки высохшего состава подлежат утилизации как бытовой мусор. Тара с остатками высохшего состава подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.																								
База / Объем / Вес / Штрих-код EAN	<table> <tr> <td>Eskaro Moda Wood Aqua A</td> <td>0,9л</td> <td>1,1кг</td> <td>4 607 003 912 550</td> </tr> <tr> <td>Eskaro Moda Wood Aqua A</td> <td>2,5л</td> <td>3,1кг</td> <td>4 607 003 912 567</td> </tr> <tr> <td>Eskaro Moda Wood Aqua A</td> <td>9л</td> <td>11,1кг</td> <td>4 607 003 912 611</td> </tr> <tr> <td>Eskaro Moda Wood Aqua TR</td> <td>0,9л</td> <td>1,0кг</td> <td>4 607 003 912 628</td> </tr> <tr> <td>Eskaro Moda Wood Aqua TR</td> <td>2,5л</td> <td>2,8кг</td> <td>4 607 003 912 635</td> </tr> <tr> <td>Eskaro Moda Wood Aqua TR</td> <td>9л</td> <td>9,9кг</td> <td>4 607 003 912 642</td> </tr> </table>	Eskaro Moda Wood Aqua A	0,9л	1,1кг	4 607 003 912 550	Eskaro Moda Wood Aqua A	2,5л	3,1кг	4 607 003 912 567	Eskaro Moda Wood Aqua A	9л	11,1кг	4 607 003 912 611	Eskaro Moda Wood Aqua TR	0,9л	1,0кг	4 607 003 912 628	Eskaro Moda Wood Aqua TR	2,5л	2,8кг	4 607 003 912 635	Eskaro Moda Wood Aqua TR	9л	9,9кг	4 607 003 912 642
Eskaro Moda Wood Aqua A	0,9л	1,1кг	4 607 003 912 550																						
Eskaro Moda Wood Aqua A	2,5л	3,1кг	4 607 003 912 567																						
Eskaro Moda Wood Aqua A	9л	11,1кг	4 607 003 912 611																						
Eskaro Moda Wood Aqua TR	0,9л	1,0кг	4 607 003 912 628																						
Eskaro Moda Wood Aqua TR	2,5л	2,8кг	4 607 003 912 635																						
Eskaro Moda Wood Aqua TR	9л	9,9кг	4 607 003 912 642																						
Плотность	1,23кг/л (база А) – 1,10кг/л (база TR)																								

Версия № 1 от 17.04.2024

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



ESKARO GROUP AB Sweden
www.eskaro.com