



AURA Mattlatex Black

Черная глубокоматовая моющаяся краска для стен и потолков



- ✓ Глубокоматовая краска с высокой адгезией к основанию
- ✓ Для быстрой окраски различных поверхностей в черный цвет
- ✓ Образует гладкое и равномерное покрытие, стойкое к многократному мытью с использованием моющих средств
- ✓ Паропроницаемая
- ✓ Экономная в расходе



Описание	
Свойства	Легко наносится, хорошо укрывает. Образует покрытие с равномерным глубокоматовым блеском со всех сторон обзора, устойчивое к многократному мытью с использованием моющих неабразивных средств (I класс износостойкости по DIN EN 13300). Паропроницаемая, не препятствует «естественному дыханию» поверхностей. Не содержит летучих органических растворителей. Без неприятного запаха.
Назначение	Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (коридоры, кухни, рестораны, кабинеты, студии, гостиные, ванные комнаты и др.), а также для поверхностей, требующих регулярной влажной уборки. Применяется по ранее неокрашенным или окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям: бетону, газобетону, асбоцементу, штукатуркам, шпатлевкам, кирпичной кладке, ДВП, ДСП, а также по поверхностям, оклеенным различными рулонными отделочными материалами. Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.
Типы поверхностей под нанесение	Ранее неокрашенные или окрашенные водно-дисперсионными красками поверхности: бетон, газобетон, асбоцемент, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка, ДВП, ДСП, а также по поверхностям, оклеенным различными рулонными отделочными материалами. Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AURA Standart - серия лакокрасочных материалов стандартного применения. ✓ Interior- интерьерные краски. ✓ I класс износостойкости по DIN EN 13300. ✓ ТУ 2316-012-50910635-2004 с изм. №1,2,3. ✓ Система Менеджмента Качества компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015). ✓ Система Экологического Менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2016 (ISO 14001:2015). ✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед окраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпательных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибом или плесенью – обработать дезинфицирующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпательной. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности, окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтом TM Aura или TM Eskaro. При окраске обоев и прочих впитывающих рулонных материалов предварительное грунтование обязательно.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем (сопло 0,017-0,021", давление 160-200 бар) в 2 слоя. Допускается разбавление водой до 10%. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого.
Цвет	Чёрный
Расход	11–13 м ² /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения. Для получения однородного покрытия может понадобиться более 2 слоев. Реальный расход определяется пробным выкрасом.
Время высыхания	1-2 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается. Заданный уровень устойчивости покрытия к легкому мытью достигается через 4 недели. В течение этого времени обращаться с поверхностью осторожно, пока она не приобретет окончательную твердость и износостойкость. Не использовать органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки. Сильное трение может сделать поверхность глянцевой. Не оставлять поверхность мокрой, после влажной уборки вытереть поверхность насухо.
Рабочие инструменты	Кисть, валик меховой с коротким ворсом, безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, наполнители, пигментная паста, функциональные добавки, вода

Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	1,32 кг/л
Штрих- коды EAN	2,7л 4630042548886 9л 4630042548893 15л 4630042548909
WWW	http://eskaro.ru/produkcija/katal/paints/aura_mattlatex/
Объем/масса	2,7л (3,6кг) 9л (11,9кг) 15л (19,8кг)