



Жизнь полна красок

Eskaro Moda



Грунт-краска

- ✓ Матовая
- ✓ Идеальная основа для насыщенных цветов
- ✓ Снижает контрастность подложки
- ✓ Улучшает адгезию

Описание	
Свойства	Матовая грунт-краска <ul style="list-style-type: none">✓ Используется для снижения контрастности окрашиваемых поверхностей✓ Для повышения кроющей способности ярких и тёмных красок✓ Для сокращения расхода последующих слоев краски✓ Для улучшения адгезии перед проведением финишной покраски внутри помещений✓ Снижает и выравнивает водопоглощение обрабатываемых поверхностей✓ Минимизирует риски образования пятен и полос финишных окрасочных покрытий✓ Теплый оттенок белого цвета грунт-краски является дополнительным маркером при проведении работ
Назначение	Матовая грунт-краска на водной основе для стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Применяется по ранее неокрашенным или окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям: бетону, газобетону, асбокементу, штукатуркам, шпатлевкам, кирпичной кладке, гипсокартонным листам, ДВП, ДСП, стеклохолсту и стеклообоям.
Типы поверхностей под окраску	Бетон, газобетон, асбокемент, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка, гипсокартонный лист, ДВП, ДСП, стеклохолст, стеклообои.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none">✓ ТУ 20.30.11-108-50910635-2024✓ 3 класс износостойкости по DIN EN 13300

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197345, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, д.28
Тел. 8 (812) 320 7067
www.eskarо.ru

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Основание должно быть сухим, чистым и прочным, очищенным от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесеню – обработать сансирующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпатлевкой. Основания с повышенной впитываемостью рекомендуется предварительно обработать грунтом TM Aura или TM Eskaro.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем (сопло 0,015-0,017", давление 140-160 бар) в 2 слоя. При необходимости разбавить водой до 5%. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C. Не подходит в качестве финишного покрытия. В большинстве случаев достаточно одного слоя, но для сильно впитывающих оснований может понадобится минимум два слоя.
Цвет	База А - белый; при использовании грунт-краски под насыщенные тона финишного покрытия - колеруется в цвета, наиболее близкие по оттенку.
Расход	8–10 м ² /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть, валик меховой с коротким ворсом, безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Дисперсия акрилового сopolимера, диоксид титана, наполнители, загустители, вода.
Информация	
Морозостойкость	Морозостойкой для транспортировки является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке
Гарантийный срок хранения	36 месяцев от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Грунт-краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими грунт-красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. При проведении подготовительных к окраске работ в закрытых помещениях обеспечить достаточный воздухообмен. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу, в глаза, дыхательные пути. Использовать защитные средства для рук, глаз. При попадании грунт-краски в глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании срочно обратиться к врачу. При попадании на кожу обильно промыть водой с мылом.
Утилизация	Не сливать остатки жидкой грунт-краски в канализацию, водостоки и на землю. Для утилизации жидких отходов обращаться в специализированные пункты приема. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор. Тара с остатками высохшей грунт-краски подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Штрих- коды ЕАН	Moda грунт-краска 9л 4607003915254
Плотность	1,54 кг/л
Объем/масса	9л (13,9кг)

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197345, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, д.28
Тел. 8 (812) 320 7067
www.eskaro.ru