



GROVER CA 65

Набор для экспресс склеивания



- ✓ Прозрачный
- ✓ Моментальная фиксация
- ✓ Прочность шва 200 кгс /см²

Описание	
Свойства	<p>1АКТИВАТОР</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Обеспечивает набор функциональной прочности клеевого соединения через 15 секунд после приклеивания. <p>2СУПЕР-КЛЕЙ:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Имеет превосходную адгезию к пористым и гладким поверхностям.✓ Образует кристально прозрачный, невидимый клеевой шов.✓ Обеспечивает высокую прочность склеивания (200 кгс / см²), и мгновенную фиксацию склеиваемых элементов.✓ Образует долговечный шов устойчивый к старению и воздействию влаги, химических веществ, атмосферных факторов и УФ.✓ Особая консистенция позволяет склеивать пористые материалы, заполнять зазоры до 1 мм.✓ Не растекается и не капает, удобен в работе на вертикальных поверхностях.✓ Удлиненный носик позволяет точно наносить клей в труднодоступных местах.✓ Не агрессивен к пластикам. Без запаха и растворителей. <p>Оба компонента могут применяться самостоятельно:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ СУПЕР-КЛЕЙ как универсальный секундный клей.✓ АКТИВАТОР как универсальное средство для большинства секундных клеев.

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197345, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, д.28
Тел. 8 (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Назначение	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Подходит для склеивания в любом сочетании: ДЕРЕВА, ПРОБКИ, ПЛАСТИКА, РЕЗИНЫ, ФАРФОРА, КЕРАМИКИ, МЕТАЛЛА. ✓ Отличная адгезия к эластомерам АРТК / EPDM , твердым ПВХ. ✓ Для внутренних и наружных работ. ✓ Для помещений с повышенной влажностью. ✓ Термостойкость в затвердевшем виде: от -55°С до + 82°С.
Базовое вещество	Этилцианакрилат
Цвет	Прозрачный
Растворитель	Нет
Плотность	1,05 +/- 0,03г/см ³
Время полного высыхания	15-30 секунд
Механизм отверждения	Химическая полимеризация
Температура применения	от +5°С до +30 °С
Термостойкость клеевого шва	от -55°С до +82 °С
Фасовка	Суперклей 65 гр. + активатор 200 мл
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхности должны быть сухими, однородными, очищенными от жира и пыли. Жирные поверхности обезжирьте очищающей жидкостью GROVER CLEANER или ацетоном.
Монтаж	<p>ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Распылите АКТИВАТОР на одну из склеиваемых поверхностей. Дождитесь, когда он испарится. 2. Отрежьте верхнюю часть носика. Нанесите клей на другую склеиваемую поверхность. 3. Соедините и сильно прижмите склеиваемые поверхности на 5 секунд. <p><i>При применении СУПЕР - КЛЕЯ без АКТИВАТОРА, допускается коррекция деталей в течение первых 10 секунд. Склеиваемые поверхности необходимо прочно прижать на 30 - 60 секунд.</i></p>
Очистка инструмента	Удалить затвердевший клей можно только механически.
Состав	Этилцианакрилат, гептан.
Информация	
Срок хранения	15 месяцев от даты производства, указанной на картридже. Хранить в прохладном хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла и пламени при температуре от + 5°С до +25°С.
Условия хранения	Хранить в прохладном хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла и пламени при температуре от + 5°С до +25°С.
Меры предосторожности	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;">  Вредно для здоровья </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  Легковоспламеняемо </div> </div>
Утилизация	Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать как бытовые отходы.
Страна происхождения	Турция