

# AURA®

## Декоративные Материалы



### Antik

Декоративная штукатурка для создания покрытий с эффектом натурального шлифованного камня и необработанного мрамора.

- ✓ Гротто
- ✓ Мраморин
- ✓ Карта мира



Описание	
Наименование продукции	Защитно-отделочная штукатурка белая В П 1 ПС 0,5 «Antik» «декоративная» СТБ 1263-2001
Свойства	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Готовая к применению декоративная штукатурка для создания эффектов натурального шлифованного камня и необработанного мрамора или других фактур.</li><li>✓ Не требует идеального выравнивания стен.</li><li>✓ Скрывает мелкие неровности поверхности.</li><li>✓ Колеруется по системе Eskarocolor</li></ul>
Назначение	для проведения защитно-отделочных работ на минеральных основаниях (бетонных, цементных, цементно-известковых и др.). Применяется для выполнения декоративных покрытий, имитирующих эффекты шлифованного камня и необработанного мрамора, а также эффекты других минеральных поверхностей. Рекомендуется для высококачественного декорирования внутренних помещений (жилых, офисных, магазинов, ресторанов, баров и т.д.), в том числе поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой. Для повышения износостойкости штукатурки рекомендуется последующее покрытие декоративными составами, восками или лаками ТМ «AURA».
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой и прочной. Загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию штукатурки к основанию (пыль, жиры, высолы, смазочные масла и пр.) необходимо тщательно удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Biotol в соответствии с инструкцией по применению. Обрабатываемые поверхности перед оштукатуриванием прогрунтовать адгезионной грунтовкой ТМ Aura «Dekor Kontakt», «Dekor Kontakt 500», колерованной в цвет по рекомендации производителя. Гигроскопичные основания рекомендуется предварительно обработать глубокопроникающей грунтовкой ТМ Condor, ТМ Aura.

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
197345, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова, д.28  
Тел. 8 (812) 320 7067  
www.eskaro.ru

Нанесение	<p>Перед применением перемешать. При необходимости допускается разбавление водой до 10% по массе.</p> <p><b>Внимание!</b> Работы на одной плоскости выполнять без перерывов, от угла до угла помещения или в пределах рельефных элементов, и использовать для этого штукатурку из одной партии. В случае наличия штукатурки разных партий изготовления, а также в случае использования тонированной штукатурки, нужно смешать ее вместе в необходимом количестве. Во время нанесения и высыхания температура воздуха, материала и основания должны быть от + 10 °С до + 25 °С. Не допускать сквозняков, не наносить материал при высокой температуре воздуха, на нагретую поверхность, под прямыми солнечными лучами.</p> <p><b>Нанесение в стиле «мраморино».</b> Нанести материал шпателем (кельмой) из нержавеющей стали на поверхность ровным слоем и сформировать щеткой или другим специальным инструментом небольшой рельеф для более объемного эффекта. Необходимо дать подсохнуть поверхности 5-15 мин (в зависимости от температуры и влажности) и приглаживать штукатурку ребром кельмы. Через 20-60 мин после приглаживания, следует «зажелезнить» (уплотнить) поверхность кельмой из нержавеющей стали. Данный метод позволяет сделать выступающие части рисунка гладкими.</p> <p><b>Для получения эффекта “карта мира”</b> первый слой штукатурки наносится шпателем (кельмой) из нержавеющей стали на поверхность ровным слоем и с помощью валика формируется зернистая поверхность. Второй слой наносится отдельными участками не равномерно, оставляя пустоты. Чем более неровные края и чем более витиеватые формы у получившихся островков - тем лучше будет выглядеть фактура. По окончании формирования рисунка поверхность приглаживается ребром кельмы и уплотняется («железнится») кельмой из нержавеющей стали.</p> <p>После высыхания штукатурки для создания более глубокого объемного эффекта структуры рисунка и повышения износостойкости рекомендуется нанести на поверхность цветной декоративный состав, воск или лак ТМ Aura. Декоративную штукатурку можно наносить разнообразными техниками для достижения различных эффектов.</p> <p>Время высыхания зависит от толщины слоя штукатурки.</p> <p>Время высыхания: при температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % не менее 48 ч. При других условиях время высыхания может меняться.</p>
Цвет	Белая.
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor
Расход	1 – 2,2 кг/м <sup>2</sup> , итоговый расход зависит от подготовки основания и требуемой фактуры поверхности, и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	Время высыхания зависит от толщины слоя штукатурки. Время высыхания: при температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % высыхание не менее 48 ч. При других условиях время высыхания может меняться.
Рабочие инструменты	Шпатель, кельма.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая штукатурка очищается механически.
Состав	вода, полимерная акриловая дисперсия, минеральные наполнители, вспомогательные вещества.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.

Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Штукатурку хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшей штукатурки подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки
Объем/масса	8 кг, 16 кг