

Granular



Мраморная декоративная штукатурка для фасадов и интерьеров

- ✓ эффект мозаики
- ✓ скрывает мелкие неровности основания
- ✓ антивандальная



Описание	
Наименование продукции	Мраморная декоративная штукатурка для фасадов и интерьеров
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Готовая к применению штукатурка. ✓ Получаемая поверхность устойчива к атмосферным воздействиям и влаге, имеет высокую механическую прочность и долговечность. ✓ Штукатурка является нетоксичным, пожаровзрывобезопасным, экологически безопасным материалом. Практически без запаха.
Назначение	<p>Готовая к применению декоративная штукатурка с эффектом мозаики на основе натуральной мраморной крошки для наружных и внутренних работ. Подходит для всех типов поверхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки и других минеральных поверхностей. Материал позволяет получать равномерную мозаичную структуру с высокими антивандальными свойствами. Хорошо подходит для отделки поверхностей, подверженных частому воздействию осадков (например, цоколей). Рекомендуется для использования в промышленных зонах, приморских районах, местности с высоким уровнем осадков. Используется внутри помещений на поверхностях, подвергающихся высокой эксплуатационной механической нагрузке (стены лестничных маршей и площадок, холлов и др.).</p> <p>Штукатурка не предназначена для горизонтальных поверхностей,</p>

	подвергающихся воздействию воды.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	<p>Основание должно быть тщательно подготовлено, очищено от отслаивающихся участков, пыли, грязи, жира, «высолов» и других веществ, ухудшающих сцепление. Зараженные грибом, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Biotol в соответствии с инструкцией по применению. Металлические части обработать антикоррозийной грунтовкой. Неровности заполнить соответствующей шпатлевкой. Декоративная штукатурка с эффектом мозаики не является материалом для выравнивания поверхности. Для качественного (равномерного и с рекомендуемым расходом) нанесения штукатурки мозаики поверхность не должна иметь перепады по высоте более 2-х мм на 2-х метрах. Измерения плоскости поверхности проводить шаблоном (или правилом) длиной 2 метра. Для укрепления основания и обеспечения хорошей адгезии материала, подготовленную поверхность необходимо обработать грунтовкой ТМ AURA или ТМ Eskaro. Обязательно перед нанесением декоративной штукатурки основание необходимо обработать адгезионным грунтом с кварцевым наполнителем Aura Dekor Kontakt 500. Адгезионный грунт с кварцевым наполнителем должен быть затонирован в цвет близкий тону (цвету) покрытия декоративной штукатурки. Адгезионный грунт создает однородный оптический эффект (за счет наличия цветных пигментов), увеличивает адгезию декоративной штукатурки к основанию (за счет создания прочной шероховатой структурной поверхности с мелким рисунком), значительно удешевляет и облегчает процесс нанесения и формирования структуры декоративной штукатурки. Рекомендуемые цвета для тонирования адгезионного грунта указаны на сайте eskarо.ru для продукта Aura Granular.</p>
Нанесение	<p>Перед использованием в штукатурку требуется добавить воду в пропорции 0,5-1,0 л на 15 кг (0,8-1,6 л на 25 кг) штукатурки. Штукатурку перемешать до однородного состояния, не взбивая (дрелью на малых оборотах).</p> <p>Внимание! Излишек воды может сделать использование штукатурки невозможным!</p> <p>При помощи кельмы (или шпателя) из нержавеющей стали нанести штукатурку в 1 слой на основание слоем толщиной 1,5 размера наполнителя (зерна). Штукатурку наносить в направлении снизу вверх. В течение 10 минут разровнять в одном направлении штукатурку кельмой (или шпателем) из нержавеющей стали держа инструмент под небольшим углом. Сформировать ровную однородную поверхность без пропусков, до достижения равномерного слоя на толщину 1,5 размера наполнителя (зерна). При разравнивании штукатурки светлых цветов (с содержанием «белого» наполнителя $\geq 50\%$) заглаживать кельмой поверхность в одном и том же месте не более 4-х раз во избежание образования в этих местах темных пятен. Обязательно проводить проверку плоскости нанесенного «мокрого» слоя штукатурки визуально под острым углом (5-15 градусов) к поверхности. Обнаруженные на плоскости неровности сразу выровнять кельмой. Не наносить штукатурку с перерасходом - слоем более 2-х размеров зерна наполнителя, так как при этом возможно ее оплывание (сползание). Во время работы необходимо как можно чаще очищать терку от остатков материала и выбрасывать их в отходы. На большую</p>

	<p>площадь штукатурку наносить одинаковым инструментом, одинаковым способом и слоем – для того чтобы избежать различия «рисунка», а также визуального эффекта различия цветовых оттенков (наличия «пятен») на разных участках поверхности. Появление «пятен» на поверхности при нанесении штукатурки светлых цветов (с содержанием «белого» наполнителя $\geq 50\%$) может произойти, если толщина слоя штукатурки на разных участках поверхности не одинаковая.</p> <p>Внимание! Вследствие использования в штукатурке природного сырья (натуральных камней наполнителей) допускаются незначительные отклонения оттенков цвета различных партий, поэтому на смежных поверхностях и при обработке больших площадей необходимо использовать штукатурку из одной партии или заранее смешать в одной ёмкости достаточное количество материала из разных партий. На смежные участки поверхности штукатурку наносить методом «мокрым по мокрому». Работы на одной плоскости выполнять непрерывно – «от угла до угла» помещения или здания, или в пределах архитектурных элементов. При необходимости внепланового перерыва вдоль линии окончания работ наклеить малярную ленту, которую сразу удалить с остатками штукатурки после её нанесения и разравнивания. Во время нанесения температура воздуха, материала и основания должны быть от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха $65\pm 5\%$. Штукатурку не наносить под прямыми солнечными лучами, во время дождя, тумана, сильного ветра. Свежую нанесенную штукатурку необходимо в течение 48 часов защищать от дождя, отрицательных температур, чрезмерного пересыхания (например, от прямых солнечных лучей) с помощью специальных ограждений из пленки, сетки или фольги.</p> <p>Внимание! Покрытие приобретает окончательный цвет после высыхания.</p>
Цвет	34 готовых цвета. Цвета согласно каталогу образцов для Aura Granular.
Расход	Для темных и «средних» цветов штукатурки: зерно 1,2 мм - от 2,5 кг/м ² , зерно 2,0 мм - от 4 кг/м ² . Для светлых цветов (с содержанием «белого» наполнителя $\geq 50\%$) штукатурки: зерно 1,2 мм - от 3,5 кг/м ² , зерно 2,0 мм - от 5 кг/м ² . Расход зависит от мастерства штукатурка, неровности основания, желаемой толщины покрытия. Для более точного расчета рекомендуется провести пробное нанесение.
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	При температуре $+20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 65%: на отлип – 12 ч., полное – 48 ч. При других условиях время высыхания может меняться.
Рабочие инструменты	Шпатель, кельма-гладилка из нержавеющей стали.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая штукатурка очищается механически.
Состав	Латекс акриловый, натуральная цветная мраморная крошка, функциональные добавки, загуститель, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	18 месяцев.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в плотно закрытой неповрежденной

	оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшей штукатурки подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки
Объем/масса	15 кг, 25 кг